

ANGIZIA - BINOMIO

Ne 30/1 Nm 1/50000

COMPOSIZIONE

100% Viscosa FSC

IMPIEGO

Tessitura ordito e trama - Maglieria Circolare - Calzetteria

ATTENZIONI PARTICOLARI

Nella variante greggia il colore può subire variazioni nel tempo, inoltre non sono garantite le solidità che dipenderanno dai coloranti impiegati nella tintura successiva

MINIMI

Colori **STOCK SERVICE** : minimo una scatola

Maggiorazione prezzo applicata a quantità inferiori alla scatola

COMPOSITION

100% FSC Viscose

APPLICATION

Weaving warp and weft - Circular Knitting - Hosiery

SPECIAL CARES

Raw-white colour may change along the time, besides fastness are not guarantee and the will depend from dyestuffs used in the following dyeing

MINIMUM

STOCK SERVICE colours: one box minimum

For quantity less than one box: extra charge.

VILAST

Core-Spun

Ne 30/1 Nm 1/50000

COMPOSIZIONE

94% Viscosa FSC - 6% Elastan

IMPIEGO

Tessitura ordito e trama - Maglieria Circolare jacquard/rigato

ATTENZIONI PARTICOLARI

FILATO ELASTICO: NEL PROGETTARE IL TESSUTO SCEGLIERE INTRECCI E FINISSAGGI ADEGUATI

Nella variante greggia il colore può subire variazioni nel tempo, inoltre non sono garantite le solidità che dipenderanno dai coloranti impiegati nella tintura successiva

MINIMI

Colori **STOCK SERVICE** : minimo una scatola

Maggiorazione prezzo applicata a quantità inferiori alla scatola

COMPOSITION

94% FSC Viscose - 6% Elastan

APPLICATION

Weaving weft - Circular Knitting jacquard/stripes

SPECIAL CARES

ELASTIC YARN: PLANNING THE FABRIC CHOOSE PROPER CONSTRUCTION AND FINISHING

Raw-white colour may change along the time, besides fastness are not guarantee and the will depend from dyestuffs used in the following dyeing

MINIMUM


STOCK SERVICE colours: one box minimum

For quantity less than one box: extra charge.

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

SOLIDITÀ FASTNESS CHANGING	ISO	SCARICO SU COTONE DISCHARGE ON COTTON	DEGRADO COLOR
LAVAGGIO IN ACQUA 40° C WASHING AT 40° C	105-C06	4	4
LAVAGGIO A SECCO DRY CLEANING	105-D01	4	4
SUDORE ACIDO-ALCALINO ACID-ALKALINE PERSPIRATION	105-E04	4	4
SFREGAMENTO/RUBBING REATTIVI / A SECCO / DRY REATTIVI A UMIDO / WET UMIDO / WET	105-X12	3 - 4 3 - 4 2 - 3	4 4 3
LUCE ARTIFICIALE ARTIFICIAL LIGHT	105-B02	-	4

Note: valori medi / average values



COTONIFICIO OLCESE FERRARI S.p.A.
 Ufficio commerciale: Via Marzaghetta, 7 - 25030 Adro (BS) ITALY
 Tel. +39 030 7458830 - fax +39 030 7458833
 sales.office@olceseferrari.it - www.olceseferrari.it

