

## TRESERO

100% FILOSCOZIA COTONE MAKÒ GASATO MERCERIZZATO

## TRESERO COUNTRY

100% FILOSCOZIA COTONE MAKÒ FIAMMATO GASATO MERCERIZZATO

## TRESERO PIXEL

98% COTONE MAKÒ - 2% POLIESTERE FILOSCOZIA GASATO MERCERIZZATO

## TROPICAL LIGHT

87,5% COTONE MAKÒ - 12,5% LINO FILOSCOZIA GASATO MERCERIZZATO

### INFORMAZIONI TECNICHE | TECHNICAL INFORMATION

Solidità <i>Fastness</i>	ISO	Colori chiari <i>Light shades</i>	Colori medi <i>Medium shades</i>	Colori scuri <i>Dark shades</i>	Colori molto scuri <i>Darkness shades</i>
Lavaggio in acqua 60°C <i>Washing at 60°C</i> degrado / color changing scarico / discharge on cotton	105-C06	5 5	4-5 4-5	4 4	4 4
Lavaggio a secco <i>Dry cleaning</i>	105-D01	5	4-5	4	4
Sudore acido-alcalino <i>Acid-alkaline perspiration</i>	105-E04	4-5	4-5	4	4
Sfregamento <i>Rubbing</i> secco / dry umido / wet	105-X12	5 4-5	4-5 4-5	4 3-4	4 3
Luce artificiale <i>Artificial light</i>	105-B02	3	3-4	3-4	3-4
Mercerizzo <i>Mercerized</i>	105-X04	4-5	4	4	4

#### Note/Notes


Valori medi /Average values

I colori non sono solidi alla sovratintura e al candeggio / Colours fastness is not sufficient for over dyeing and bleaching

In tessitura utilizzare mischiatura / Weft blend is recommended in weaving



filoscozia®  
the original



OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100  
1109631.0 CENTROCCO  
Tessuto per uso tessile  
www.oeko-tex.com/standard100