



filoscozia[®]
the original

EVOLUTION

COTONIFICIO
OLCESE

- 1904 -

your melange choice

Nome	Codice	Fila	Classe
ACCIAIO	9506	9	MED
ACIDO	9552	10	CHI
ACQUAMARINA	9578	13	SSC
ALASKA	9609	14	CHI
AMBRA	9511	2	CHI
ANGELO	9572	8	CHI
ANTICO	9636	7	MED
ANTRACITE	9789	14	SSC
ARAGOSTA	9545	4	SCU
ARTICO	9562	10	CHI
ASIA	9620	9	CHI
ATMOSFERA	9570	8	CHI
AVANA	9592	2	MED
AXEL	9676	5	SCU
AZALEA	9539	6	MED
AZZURRO	9571	8	CHI
BANDIERA	9557	11	SSC
BEGONIA	9512	7	CHI
BLU PAVONE	9649	13	MED
BOUGANVILLE	9540	6	SCU
CACAO	9670	4	SCU
CACO	9638	3	MED
CALCAREO	9597	1	CHI
CANDIDO	9127	1	-
CANNELLA	9526	4	SCU
CARDINALE	9551	5	SSC
CASTAGNA	9528	5	SCU
CASTORO	9675	2	SCU
CELESTE	9640	13	CHI
CENERE	9599	1	CHI
CERAMICA	9616	9	MED
CERULEO	9645	12	CHI
CICLAMINO	9630	7	SCU
CIELO	9573	12	CHI
CINABRO	9661	11	SCU
CIOCCOLATA	9671	5	SCU
CLIVIA	9513	6	CHI
COLLEGE	9585	13	SSC
COLONIALE	9600	1	MED
CONFETTO	9535	6	MED
CORDA	9593	2	MED
FEZ	9550	5	SCU
FIORDALISO	9650	12	MED
FORESTA	9568	11	SCU
FULIGGINE	9669	14	SSC
FUXIA	9541	6	SCU
GEL	9504	8	CHI
GENZIANA	9580	7	SSC
GIRASOLE	9519	3	MED
GLACE'	9532	2	MED
GLADIOLO	9634	4	MED
GLICINE	9631	7	MED
GRANATA	9672	5	SSC
INCARNATO	9632	6	CHI
INDACO	9647	12	SSC
JESSY	9673	5	SCU
KIWI	9626	10	CHI
LAGUNA	9575	13	SCU
LANA	9500	1	CHI
LAVANDA	9582	12	SCU
LILLA	9538	7	CHI
LIMONE	9624	3	CHI
MAIOLICA	9617	9	MED

Nome	Codice	Fila	Classe
MALVA	9637	7	MED
MANGO	9544	4	SCU
MARMO	9507	8	MED
MARTE	9635	4	MED
MASEGRA	9674	1	MED
MEDITERRANEO	9583	13	SCU
MELONE	9543	4	MED
MENTA	9555	11	SCU
MERINGA	9502	1	CHI
METALLICO	9607	9	MED
MEZZO BIANCO	0006	1	-
MIELE	9516	3	CHI
MORO	9530	2	SCU
MORTELLA	9658	11	SCU
NATURALE	9510	2	MED
NERO	0071	14	NERO
NOCCIOLA	9596	2	MED
NOTTE	9584	12	SSC
NUVOLA	9603	8	CHI
OLIVA	9564	11	SCU
OLMO	9657	11	SCU
ORIENTE	9641	13	MED
ORIZZONTE	9576	13	SCU
PAGLIA	9623	3	CHI
PANNA	9508	1	CHI
PANNOCCHIA	9517	3	CHI
PAPAIA	9639	10	SCU
PAPAVERO	9546	4	SCU
PARMA	9651	7	SCU
PELTRO	9665	14	MED
PERLA	9602	14	CHI
PIETRA	9616	9	MED
PINO	9566	11	SCU
PISELLO	9554	10	SCU
PISTACCHIO	9559	10	MED
POLO	9610	12	MED
PORTOCERVO	9614	8	CHI
POSITANO	9613	8	MED
RAMARRO	9629	10	CHI
RAUL	9668	14	SSC
RESINA	9615	9	CHI
ROBOT	9505	14	MED
ROSMARINO	9561	10	MED
ROSSO	9547	6	SCU
RUBINO	9549	6	SSC
SABBIA	9525	2	MED
SALVIA	9533	9	SCU
SANGRIA	9542	5	SSC
SANGUE	9548	6	SSC
SEGALE	9628	3	MED
SOLE	9520	3	MED
TEA	9633	4	MED
TEMPORALE	9581	12	SCU
TIMO	9606	9	MED
TOPO	9666	14	MED
TORTORA	9604	8	MED
TURCHESE	9577	13	SSC
VENERE	9537	7	CHI
VERDE COBALTO	9660	11	SCU
VERDINO	9627	10	MED
VINACCIA	9529	5	SSC
ZAFFERANO	9518	3	SCU
ZAFFIRO	9574	12	MED

TRESERO

100% FILOSCOZIA COTONE MAKÒ GASATO MERCERIZZATO

Ne 60/2 - 70/2 - 80/2 - 90/2 - 100/2 - 120/2

Nm 2/100 - 2/135 - 2/150 - 2/170 - 2/200

filoscozia[®]
the original
Evolution



1



2



3

TRESERO COUNTRY

100% FILOSCOZIA COTONE MAKÒ FIAMMATO GASATO MERCERIZZATO

Ne 70/2

Nm 2/120

filoscozia[®]
the original
Evolution



4



5



6

TRESERO PIXEL

98% COTONE MAKÒ - 2% POLIESTERE FILOSCOZIA GASATO MERCERIZZATO

Ne 70/2

Nm 2/120

filoscozia[®]
the original
Evolution



7



8



9

TROPICAL LIGHT

87,5% COTONE MAKÒ - 12,5% LINO FILOSCOZIA GASATO MERCERIZZATO

Ne 70/2

Nm 2/120

filoscozia
the original
Evolution



10



11



12



13



14

TRESERO

100% FILOSCOZIA COTONE MAKÒ GASATO MERCERIZZATO

TRESERO COUNTRY

100% FILOSCOZIA COTONE MAKÒ FIAMMATO GASATO MERCERIZZATO

TRESERO PIXEL

98% COTONE MAKÒ - 2% POLIESTERE FILOSCOZIA GASATO MERCERIZZATO

TROPICAL LIGHT

87,5% COTONE MAKÒ - 12,5% LINO FILOSCOZIA GASATO MERCERIZZATO

INFORMAZIONI TECNICHE | TECHNICAL INFORMATION

Solidità <i>Fastness</i>	ISO	Colori chiari <i>Light shades</i>	Colori medi <i>Medium shades</i>	Colori scuri <i>Dark shades</i>	Colori molto scuri <i>Darkness shades</i>
Lavaggio in acqua 60°C <i>Washing at 60°C</i> degrado / <i>color changing</i> scarico / <i>discharge on cotton</i>	105-C06	5 5	4-5 4-5	4 4	4 4
Lavaggio a secco <i>Dry cleaning</i>	105-D01	5	4-5	4	4
Sudore acido-alcalino <i>Acid-alkaline perspiration</i>	105-E04	4-5	4-5	4	4
Sfregamento <i>Rubbing</i> secco / <i>dry</i> umido / <i>wet</i>	105-X12	5 4-5	4-5 4-5	4 3-4	4 3
Luce artificiale <i>Artificial light</i>	105-B02	3	3-4	3-4	3-4
Mercerizzo <i>Mercerized</i>	105-X04	4-5	4	4	4

Note/Notes


Valori medi / *Average values*

I colori non sono solidi alla sovratintura e al candeggio / *Colours fastness is not sufficient for overdyeing and bleaching*


In tessitura utilizzare mischiatura / *Weft blend is recommended in weaving*



filoscozia®
the original



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
1109631.0 CENTROCCO
Tessuto per uso tessile
www.oeko-tex.com/standard100



COTONIFICIO OLCESE SPA

CORSO ROMA, 186
20093 COLOGNO MONZESE
MILANO (ITALIA)

CENTRALINO
TEL. +39 02 2671721
INFO@COTONIFICIOOLCESE.IT

UFFICI COMMERCIALI ITALIA
TEL. +39 02 26717222
FAX +39 02 26717233

FOREIGN SALES DEPARTMENT
TEL. +39 02 26717281
FAX +39 02 26717233
COTONIFICIOOLCESE.IT