

COTONIFICIO  
**OLCESE**

- 1904 -

OLTRE UN SECOLO DI FILATI ITALIANI



*Filcep*



# HICCUP

100% COTONE MAKÒ FIAMMATO  
Ne 50/1 - NM 1/85



1



2



3

● COLORI IN STOCK SEVICE NE 50/1

## HICCUP

100% COTONE MAKÒ FIAMMATO

Filato con particolare distribuzione del colore in modo casuale. Le irregolarità che potrete trovare nel tessuto sono una caratteristica di questo filato.

*Fabrics knitted with this yarn show a random colour intensity and irregularity. This aspect is to be considered as characteristic for this article.*

### INFORMAZIONI TECNICHE | TECHNICAL INFORMATION

Solidità <i>Fastness</i>	ISO	Scarico Su Cotone <i>Discharge On Cotton</i>	Degrado <i>Colour changing</i>
Lavaggio In Acqua 40° C <i>Washing At 40°C</i>	105-C06	4	4
Lavaggio A Secco <i>Dry Cleaning</i>	105-D01	4	4
Sudore Acido-Alcalino <i>Acid-Alkaline Respiration</i>	105-E04	4	4
Sfregamento <i>Rubbing</i>			
Reattivi/Zolfo a secco/ <i>Dry</i>	105-X12	3-4	4
Reattivi a Umido/ <i>Wet</i>		3-4	4
Zolfo a Umido/ <i>Wet</i>		2-3	3
Luce Artificiale <i>Artificial Light</i>	105-B02	—	4
Mercerizzo <i>Mercerized</i>		3	—

#### Note/Notes


Valori Medi/*Average values*

Colori non solidi alla sovratintura e al candeggio


*Colour fastness is not sufficient for over dyeing and bleaching*

In tessitura utilizzare mischiatura/*Weftblend is recommended in weaving*

In maglieria usare su finezze adeguate/*Knit on adequate gauges*







**COTONIFICIO OLCESE SPA**

CORSO ROMA, 186  
20093 COLOGNO MONZESE  
MILANO (ITALIA)

CENTRALINO  
TEL. +39 02 2671721  
INFO@COTONIFICIOOLCESE.IT

UFFICI COMMERCIALI ITALIA  
TEL. +39 02 26717222  
FAX +39 02 26717233

FOREING SALES DEPARTMENT  
TEL. +39 02 26717281  
FAX +39 02 26717233  
COTONIFICIOOLCESE.IT