

QUEENSLAND

Ne 44/2 - 50/2 - 60/2 - 70/2 - 80/2 - Nm 2/75 - 2/85 - 2/100 - 2/120 - 2/135

Ne 58/1 - 68/1 - 78/1 - Nm 1/98 - 1/115 - 1/132

COMPOSIZIONE

100% Cotone Makò Kompatto

ATTENZIONI PARTICOLARI

I colori non sono solidi alla sovratintura ed al candeggio

In TESSITURA utilizzare il mischiatrama

In MAGLIERIA utilizzare su finezze adeguate

COMPOSITION

100% Cotton Makò Compact

SPECIAL CARES

Colour fastness is not sufficient for overdyeing

Colours are not suitable for bleaching


Weftblend is recommended in weaving

Knit on adequate gauge

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION S

SOLIDITÀ FASTNESS	ISO	COLORI CHIARI LIGHT SHADES	COLORI MEDI MEDIUM SHADES	COLORI SCURI DARK SHADES	COLORI MOLTO SCURI DARKNESS SHADES
LAVAGGIO IN ACQUA A 40°C WASHING AT 40°C					
DEGRADO / COLOR CHANGING	105-C06	5	4/5	4	4
SCARICO / DISCHARGE ON COTTON		5	4/5	4	4
LAVAGGIO A SECCO DRY CLEANING	105-D01	5	4/5	4	4
SUDORE ACIDO-ALCALINO ACID-ALKALINE PERSPIRATION	105-E04	4/5	4/5	4	4
SFREGAMENTO / RUBBING					
SECCO / DRY	105-X12	5	4/5	4	4
UMIDO / WET		4/5	4/5	3/4	3
COLOURS: 0002-0021-0050-0115-0265-0390		3	2/3	2/3	2
LUCE ARTIFICIALE ARTIFICIAL LIGHT	105-B02	3	3/4	3/4	3/4
MERCERIZZO MERCERIZED	105-X04	4/5	4	4	4

NOTE: valori medi / average values



Ufficio commerciale: Via Marzaghetta, 7 - 25030 Adro (BS) ITALY
Tel. +39 02 2671721 - Fax +39 02 26717233
info@olceseFerrari.it - www.olceseFerrari.it

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES

STANDARD 100

1108631.0 CENTROCOT

Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

